

CEMENTOVÝ POTĚR

vrstva nad trubicou min. 45 mm, celková tloušťka min. 60 - 65 mm

- **dilatační plocha max. 18 m²**
- **boční délka max. 8 m**
- **poměr stran max. 1:2,5**
- **přísada - plastifikátor/cement 1:100 (cca 0,2 kg/ m²)**
- **poměr cement/písek 1 : 4 (frakce 0 – 8 mm)**
- **provázání dilatačních ceků ocelovou kulatinou**
- **doba zrání cementového potěru min. 28 dní**
- **poté prvotní zátop 20-25°C, denně zvedat po 5°C až na max. teplotu**
- **3 dny provoz na max. teplotě bez útlumu**
- **teprve poté pokládka nášlapné vrstvy**

ANHYDRITOVÝ POTĚR

- **vrstva nad trubicou 35 mm, celková tloušťka min. 50 - 55 mm**
- **samonivelační potěr - dilatační plocha až 200 m²**
- **doba zrání 10 dní**
- **prvotní zátop 20-25°C, denně zvedat po 5°C až na max. teplotu**
- **4 dny provoz na max. teplotě bez útlumu**
- **teprve poté pokládka nášlapné vrstvy**
- **nevhodné pro provoz s vysokou vlhkostí (bazény atd..)**