

Produktový technický list

vícevrstvé plastohliníkové potrubí PEX/AL/PEX

Max. provozní teplota:	95°C, krátkodobě až 110°C
Dlouhodobé zatížení:	70°C při tlaku 10 bar
Tepelná vodivost:	0,43 W/mK
Lineární roztažnost:	0,026 mm/mK
Drsnost povrchu:	0,007 mm
Difúze kyslíku:	0,005 mg/ l d
Poloměr ohybu:	1,5 DN

Oblast použití: podlahové vytápění, připojení otopných těles, sanitární rozvody

Složení potrubí: Jádru z PEX-b dle DIN 16833, 2x spojovací lepicí vrstva, hliníkové jádro podélně svařované, horní vrstva z PE odolná proti UV záření.

Dodávané dimenze: 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x 3,5, 50x4, 63x6

Dimenze 16-32 jsou dodávány v kotoučích, dimenze 40-63 jsou dodávány v tyčích

Spojování potrubí: pomocí press axiálních tvarovek. Lisovací čelisti typ TH

Vyrobeno v EU