

Produktový technický list



vícevrstvé plastohliníkové potrubí Silverline

Složení potrubí: PE-MD/AL/PE-MD. 2x spojovací lepicí vrstva, hliníkové jádro podélně svařované, horní vrstva z PE odolná proti UV záření. Topné potrubí vyniká vysokou flexibilitou a tvarovou pamětí. Vyvinuto speciálně pro instalaci podlahového vytápění

Max. provozní teplota:	70°C
Třída použití:	4
Tepelná vodivost:	0,43 W/mK
Lineární roztažnost:	0,026 mm/mK
Drsnost povrchu:	0,007 mm
Difúze kyslíku:	0,005 mg/l d
Poloměr ohybu:	1,5 DN

Dodávané dimenze: 16x2 (kotouče 200 m, 500 m)

Spojování potrubí: pomocí press axiálních tvarovek. Lisovací čelisti typ TH

Vyrobeno ve Švýcarsku